

# AGITAN® 5091

## TECHNISCHE INFORMATION

### Entschäumer für wässrige Systeme

<b>Form:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	weiß, trüb
<b>Technische Daten:</b>	Nicht flüchtiger Anteil: ca. 98,5%
	Viskosität: ca. 1.450 mPas
	Dichte: ca. 0,88 g/cm <sup>3</sup>

*Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysenzertifikat zu entnehmen.*

**Eigenschaften/Anwendung:** AGITAN® 5091 ist eine einzigartige Entschäumungstechnologie mit ausgezeichneter Stabilität und hohem Wirkungsgrad, die speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Beschichtungsanwendungen entwickelt wurde. Dieser Entschäumer ist auch alkali- und säurebeständig und kann in einem pH-Bereich zwischen 3 und 11 eingesetzt werden.

**Hauptanwendungsgebiete:**

- Bautenfarben
- flüssige Bauprodukte
- Holzlacke
- Industrielacke

**Zusatzmenge/Verarbeitung:** Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 0,5% berechnet auf die Gesamtformulierung.

**Lagerung/Handhabung:**

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Zur besseren Handhabung zwischen 10°C und 40°C lagern
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt
- Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

**Verpackung:** Fässer mit 181 kg netto oder Gebinde mit 17 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING  
1455 Broad Street, Suite 3  
Bloomfield, N.J. 07003-3003  
USA

Phone +1-800-524-0055  
Fax +1-973-338-0420  
[info@munzing.us](mailto:info@munzing.us)  
[www.munzing.com](http://www.munzing.com)

Revision: 07 / 19